



DecoTech[®] ECO



«DecoTech ECO» Краска «АКРИЛОВАЯ»

Тип Совершенно матовая латексная краска с идеальной белизной для сухих помещений.

Область применения Краска «DecoTech ECO» АКРИЛОВАЯ предназначена для отделки потолка в сухих помещениях. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит, деревянных поверхностей. Подходит для коридоров, спален, холлов, офисов. Образует экологически чистое, «дышащее», не желтеющее покрытие идеальной белизны с высокой укрывистостью. Хорошо заполняет неровности, легко наносится.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 80-140 гр/м² в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.

Сухой остаток Около 55 %

Плотность Около 1,5 кг/л

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталону, по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др.
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +35°C в плотно закрытой таре. Выдерживает не более 5 циклов заморозки. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Наполнение	14 кг, 3 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очищенные поверхности загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения «DecoTech ЕСО» или краской «DecoTech ЕСО» АКРИЛОВАЯ , разбавленной водой на 5-10%.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5-10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-23°C и относительной влажности воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.