



«Грунтовка ГФ-021» DecoTech PROFESSIONAL (ДЕКОТЕК)

Тип	Антикоррозионная алкидная грунтовка ДЕКОТЕК ГФ-021 по металлу.
Область применения	Грунтовка ДЕКОТЕК ГФ-021 предназначена для защиты металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Применяется для грунтования различных типов стальных конструкций, металлических крыш, автотранспортных средств, железнодорожных составов, лодок, радиаторов отопления и других поверхностей, перед окраской алкидными и полиуретановыми материалами. Обеспечивает долгосрочную защиту от коррозии, высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и покрывных лакокрасочных материалов, препятствует отслаиванию ЛКМ, улучшает адгезию и снижает расход покрывных материалов. В сухих помещениях возможно использование в качестве однослойного финишного покрытия. Не содержит свинца и хроматов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	7 – 12 м ² /л в зависимости от метода нанесения.
Сухой остаток	Около 69%
Плотность	Около 1,1 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить уайт-спиритом до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 8-24 часа в зависимости от цвета. Покрывную окраску рекомендуется производить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Матовый.
Цвет	Серый, красно-коричневый.
Стойкость к мытью	Выдерживает воздействие моющих средств на активно эксплуатирующихся поверхностях, требующих частой влажной уборки.
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰С, ч, не менее	48 часов без изменений
Химстойкость	Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта.
Термостойкость	120 ⁰ С сухого тепла.
Хранение	Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Грунтовку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара	0,8 л. (0,9 кг); 2,5 л. (2,8 кг); 20 л. (20 кг).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от грязи, рыхлой ржавчины, пыли и других загрязнений. При необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающиеся участки старого покрытия, рыхлую ржавчину. Всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Поверхность обезжирить, промыть чистящим средством, затем водой и дать высохнуть.
Условия при окраске	Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, грунтовки и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.п., температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35 ⁰ С.
Окраска	Грунтовку перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. На высохшую грунтовку можно наносить краски на масляной, алкидной, полиуретановой основе, а также водно-дисперсионные краски.
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Меры предосторожности	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителя. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства.