



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «NORDIC WOOD»

**Тип** Лессирующий антисептик, не образующий сплошной пленки для наружных деревянных поверхностей. Содержит льняное масло.

**Область применения** Лессирующий антисептик «Nordic Wood» предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую деревянные поверхности. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Для усиления защиты от УФ-излучения антисептик рекомендуется колеровать в цвета по каталогам для лессирующих антисептиков для деревянных фасадов.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	8 – 12 м <sup>2</sup> /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	20%
<b>Плотность</b>	0,84 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Состав впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.

<b>Базис</b>	ЕС
<b>Цвет</b>	Антисептик колеруется по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
<b>Хранение</b>	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
<b>Тара (наполнение)</b>	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить. Нанести грунтовочный антисептик Doctor Wood в 1-2 слоя. ,
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Колерованный антисептик тщательно перемешивать перед применением, а также во время окрасочных работ. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
<b>Уход</b>	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
<b>Меры предосторожности</b>	Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.

---

---