

## ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

### 2К Протравливающий грунт 2:1




Артикул	Описание	В коробке
10.307.1000	1 л грунт	6 шт.
10.406.0500	0.5 л активатор	6 шт.

Двухкомпонентный протравливающий грунт с функцией защиты от коррозии. Использование протравливающего грунта обеспечивает надежную адгезию любых лакокрасочных покрытий к металлам.







- Фосфатирующий протравливающий грунт.
- Гарантирует адгезию к любым металлическим деталям кузова, используемым в автомобилях.
- Защищает металл от коррозии.
- После смешивания с активатором готов к нанесению.
- Дальнейшая обработка – спустя короткое время.

Адгезия к материалам	
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Термопластичные покрытия	-



#### Подготовка к нанесению

 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель</li> <li>• Удалить все следы коррозии, используя подходящие абразивные материалы. Участки вокруг пятен коррозии отшлифовать с плавным заходом на старое лакокрасочное покрытие</li> <li>• Отшлифовать металлические поверхности абразивами P80 – P180 – P240</li> <li>• Вновь очистить поверхность, используя TOP10 Обезжириватель, и полностью высушить</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Нанесение

	Смешать в соотношении 2:1 с активатором для 2К Протравливающего грунта 2:1		Дюза: 1.2 – 1.5 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	Продукт готов к нанесению		1 – 2 слоя = 8 – 10 мкм
	до 12 часов / 20°C		Межслойная выдержка: 15 минут

#### Последующее нанесение

	Перекрывать 2К наполнителями и далее любыми лакокрасочными системами
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть примерно равны</li> <li>• Не наносить протравливающий грунт непосредственно на термопластичные покрытия</li> <li>• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки и требования к нанесению материала</li> <li>• Так как существует множество цветных металлов и их сплавов, свойства которых могут существенно различаться, рекомендуется проводить предварительное тестирование на адгезию TOP10 2К Протравливающего грунта 2:1 к таким поверхностям</li> </ul>

#### Технические характеристики

Цвет	желтый
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	0.96 (грунт); 0.86 (активатор)