



Шпатлевка «PLASTROCK» DecoTech (ДЕКОТЕК)

Тип	Водоразбавляемая финишная готовая к применению шпатлевка ПЛАСТРОК.
Область применения	Универсальная высокопластичная финишная шпатлевка предназначена для высококачественной отделки стен, потолков, бетонных, пенобетонных, гипсокартонных, оштукатуренных поверхностей внутри помещений перед нанесением лакокрасочных материалов и обоев. Наносится толщиной до 3 мм без растрескивания, легко шлифуется, обладает незначительной усадкой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	Около 1 кг/м ² в зависимости от толщины слоя.
Сухой остаток	70%
Плотность	1,7 кг/л
Разбавитель	Вода, обычно не разбавляется.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Цвет	Белый.

Усадка и растрескивание	Незначительная усадка без растрескивания.
Хранение	Шпатлевку хранить и транспортировать при температуре от +5 до +35 °С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 1 года со дня изготовления.
Тара	3 л. (4,8 кг); 10 л. (16 кг).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, сухим, твёрдым и прочным. Загрязнения поверхности, такие как пыль, мел, известь, масляные и отслаивающиеся покрытия, тщательно удалить. Сильно впитывающие основания загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ДЕКОТЕК .
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура шпатлевки, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Шпатлёвка наносится шпателем в один или несколько слоев. Рекомендуемая толщина слоя около 1 мм. Расход шпатлевки около 1 кг/м ² в зависимости от толщины слоя. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего. Время высыхания 1 слоя 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха. После окончания работы необходимо плотно закрыть крышку ведра.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Шпатлевка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. При попадании в глаза промыть водой. Остатки материала и пустую тару утилизировать согласно местному законодательству.

