



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«WINNER глянцевый»

| | |
|---------------------------|--|
| Тип | Полиуретановая универсальная глянцевая износостойчивая эмаль «Winner» для наружных и внутренних работ. |
| Область применения | Полиуретановая универсальная глянцевая эмаль «Winner» предназначена для окраски металлических изделий, лодок, деревянных полов, мебели, дверей, окон, радиаторов отопления, железнодорожных составов, сельскохозяйственной техники, бетонных полов со средней степенью нагрузки и т.д. Благодаря высококачественному полиуретановому связующему и специальным добавкам эмаль обладает отличной стойкостью к атмосферным воздействиям, а также к ударам, сколам, царапинам и т.п. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| | |
|---|--|
| Расход | 7 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения. |
| Сухой остаток | 52% |
| Плотность | 1,0 кг/л |
| Разбавитель | Уайт-спирит |
| Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости, разбавить уайт-спиритом до 20% по объему. |
| Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50% | Время высыхания 1 слоя 3-5 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха. Покрытие достигает окончательной твердости через 2 недели. |
| Блеск | Глянцевый |

| | |
|---|--|
| Базис | А и С. |
| Цвет | Эмаль можно колеровать по каталогам цветов NCS, RAL и др. Эмаль базы А можно использовать как таковую или колеровать в светлые оттенки, краску базы С применять только в колерованном виде. |
| Стойкость к мытью | Выдерживает воздействие моющих средств |
| Стойкость к статическому воздействию воды при t (18-22)°С. | 72 часа – без изменений. |
| Химстойкость | Выдерживает воздействие уайт-спирита, масел, растворов солей, спирта. |
| Термостойкость | 120° С сухого тепла. |
| Хранение | Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. |
| Тара (наполнение) | 1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|-------------------------------|---|
| Подготовка поверхности | Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Новые бетонные поверхности окрашивать не ранее чем через 1 месяц. Новые металлические поверхности вне помещений обработать антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner primer . Деревянные поверхности вне помещений обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood . С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающееся покрытие, поверхность отшлифовать, пыль удалить. При необходимости загрунтовать металлические поверхности - антикоррозионной грунтовкой SYMPHONY Winner primer , деревянные поверхности - грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood . |
| Условия при окраске | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура эмали, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. |
| Окраска | Эмаль перед применением тщательно перемешать, при необходимости допускается разбавить уайт-спиритом до 20%. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя с межслойной сушкой 24 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости. |
| Очистка инструментов | Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. |
| Уход | Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. |
| Меры предосторожности | Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки лакокрасочного материала утилизировать с соблюдением местного законодательства. |