

# ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

## 2K US Грунт-наполнитель 4:1



Артикул	Описание	В коробке
10.301.1000	0.8 л грунт-наполнитель + 0.2 л отвердитель	6 шт. 6 шт.

Двухкомпонентный грунт-наполнитель с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей.

- Обладает адгезией к металлическим поверхностям.
- Очень хорошие наполняющие свойства благодаря высокому сухому остатку.
- Стандартное и быстрое нанесение для точечного ремонта.
- Легко шлифуется.

### Адгезия к материалам

Сталь, алюминий и оцинкованные детали	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+
Катафорезные покрытия	+

### Подготовка к нанесению

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем</li> <li>• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320</li> <li>• Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240. Отшлифованные поверхности рекомендуется загрунтовать TOP10 Грунтом-наполнителем аэрозольным или 2К Протравливающим грунтом 2:1</li> <li>• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 Обезжириватель</li> </ul>
--	---

### Нанесение

	Смешать в соотношении 4:1 с отвердителем для 2K US Наполнителя 4:1		Прим. 45 минут / 20°C
	15 – 25% TOP10 Универсального разбавителя		Дюза: 1.7 – 1.8 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	25 секунд, Ford 4 мм / +20°C		Стандартное нанесение: 2 – 3 слоя = 120 – 270 мкм Межслойная выдержка: 5 минут Быстрое нанесение: 1 слой = 60 – 90 мкм

### Сушка, шлифование, последующее нанесение

	Шлифовать: через 4 часа при 20°C		P400 – P600
	Выдержка: 5 – 10 минут / 20°C Сушка: 40 минут / 60°C		Перекрывать лакокрасочными материалами
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При использовании грунта в качестве наполнителя или изолятора необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы предыдущего</li> <li>• Не использовать активированный продукт по истечении его времени жизни не разбавлять загустевший материал</li> <li>• Не смешивать активированный материал с неактивированным</li> <li>• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия</li> <li>• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала</li> <li>• Плотно закрывать емкости с материалами</li> </ul>		

### Технические характеристики

Цвет	серый
Плотность (при 20°C), г/см <sup>3</sup>	1.56 (грунт-наполнитель); 1.00 (отвердитель)