



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«DEEP CONTACT»

Тип **Акриловая адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем по бетону и другим поверхностям внутри и снаружи помещений.**

Область применения Грунтовка **Deep CONTACT** предназначена для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, кирпича, камня. Используется перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и т.п. штукатурок, толстослойных декоративных покрытий внутри и снаружи помещений, а также для обработки покрытий из керамической плитки, перед укладкой на плиточный клей новой плитки и под цементные смеси для выравнивания полов. Возможно, нанесение поверх прочно держащихся масляных и алкидных покрытий. Сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	200 – 300 гр./м ² при однослойном нанесении, в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.
Сухой остаток	ок. 50%.
Плотность	1,2 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком или кистью. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 3-4 часа.
Цвет	Розовый.

Хранение	Грунтовку хранить и транспортировать при температуре не ниже +5 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	3 кг; 10 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Поверхность очистить от загрязнений: таких как мел, известь, отслаивающиеся покрытия, средства отделения опалубки и т.п.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура грунтовки, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Грунтовку перед применением тщательно перемешать, до равномерного распределения кварцевого наполнителя, при необходимости разбавить водой на 5-10%. Наносить кистью, валиком в 1-2 слоя с межслойной сушкой в течение 1-2 часов. Через 3-4 часа возможно нанесение отделочных материалов (штукатурок, шпатлевок и т.п.)
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.
