

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

2К HS Наполнитель 4:1



Артикул	Описание	В коробке
10.321.0800	0.8 л наполнитель, светло-серый	6 шт.
10.322.0800	0.8 л наполнитель, чёрный	6 шт.
10.323.0800	0.8 л наполнитель, белый	6 шт.
10.410.0200	0.2 л отвердитель, быстрый	12 шт.

Быстросохнущий двухкомпонентный High Solid шлифуемый наполнитель с хорошей адгезией и отличной защитой от коррозии. С одинаковым успехом может применяться как для полного, так и для частичного или точечного ремонта.

- Обладает высокой наполняющей способностью
- Может быть нанесен со средней и высокой толщиной слоя
- Толщина покрытия после высыхания – до 300 мкм
- После высыхания не дает усадки и легко шлифуется.

Адгезия к материалам	
Грунты, грунты-наполнители, катафорезные покрытия	+
Старые/заводские лакокрасочные покрытия	+
Полиэфирные шпатлевки	+

Подготовка к нанесению



- Очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем
- Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
- Металлические поверхности отшлифовать абразивами P240 и загрунтовать TOP10 Грунтом-наполнителем аэрозольным или 1К/2К Протравливающим грунтом
- После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя TOP10 Обезжириватель

Нанесение

	Смешать в соотношении 4:1 с HS отвердителем быстрым		Дюза: 1.5 – 2.2 мм Входное давление: 2.0 – 2.5 бар
	5 – 20% TOP10 Универсального разбавителя После смешивания с компонентами готов к нанесению		Стандартное нанесение: 2 – 3 слоя Между слоями: 5 – 10 минут Быстрое нанесение: 1 слой
	До 2 часов / 20°C		Стандартное нанесение: до 300 мкм Быстрое нанесение: 70 – 100 мкм

Сушка, шлифование

	Шлифовать: через 3 – 5 ч при 20°C		<ul style="list-style-type: none"> • «по сухому»: P400 – P600 • «по мокрому»: P500 – P800
	<ul style="list-style-type: none"> • Выдержка: 10 – 15 минут / 20°C • Сушка: 30 – 40 минут / 60°C 		Перекрывать лакокрасочными материалами любых систем
	<ul style="list-style-type: none"> • Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал • Не смешивать активированный материал с неактивированным • Не превышать рекомендуемой толщины покрытия • Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала • Плотно закрывать емкости с материалами 		

Технические характеристики

Цвет	светло-серый, чёрный, белый
Плотность (при 20°C), г/см ³	1.62 (наполнитель); 0.97 (отвердитель)