

**DecoTech**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**



## Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНАЯ

**Тип** Совершенно матовая латексная краска на основе акрилового сополимера.

**Область применения** Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНАЯ предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минераловолокнистых плит и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий, жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений, а также для окраски стен и потолков во влажных помещениях. Обладает высокой атмосферостойкостью и обеспечивает надежную защиту фасада от внешних климатических воздействий. Образует эластичное, «дышащее» покрытие устойчивое к механическим нагрузкам, придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения, защищающий готовое покрытие от появления грибков синевы, плесени, водорослей. Покрытие светостойкое, не желтеет с течением времени и не мелит под действием УФ-излучения.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	4 – 10 м <sup>2</sup> /л в один слой в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и метода нанесения.
<b>Сухой остаток</b>	Около 55%
<b>Плотность</b>	Около 1,5 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой на 5-10%.
<b>Время высыхания при</b>	Время высыхания от пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении

<b>+23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	относительной влажности воздуха.
<b>Блеск</b>	Матовый
<b>Базис</b>	LAP и LC.
<b>Цвет</b>	Краску базы LAP можно применять как таковую, так и колеровать в светлые оттенки близкие к эталону по каталогам для каменных фасадов: NCS Exterior и др. Краску базы LC применять только в колерованном виде. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета. Устойчива к воздействию УФ-излучения.
<b>Стойкость к мытью</b>	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.
<b>Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)<sup>0</sup>С, ч, не менее</b>	48 часов без изменений
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3/2,7 л; 10/9 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. Неокрашенные поверхности очистить от загрязнений, пыли, высолов, цементного клея и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности очистить отслаивающуюся краску, известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют <b>грунтовку ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ глубокого проникновения</b> или <b>краску ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ ФАСАДНУЮ</b> , разбавленную водой до 10% от объема.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 <sup>0</sup> С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.