

# DecoTech®



## Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ МОЮЩАЯСЯ

**Тип** Матовая латексная краска для ванной и кухни.

**Область применения**

Краска ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ МОЮЩАЯСЯ предназначена для отделки стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и на предприятиях пищевой промышленности для поверхностей, не имеющих непосредственного контакта с пищевыми продуктами. Подходит для ванной, кухни и других жилых и нежилых помещений. Краска применяется для окрашивания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей, древесно-стружечных, древесно-волоконистых плит, деревянных поверхностей, обоев под покраску. Образует эластичное, износоустойчивое влагостойкое покрытие. Хорошо заполняет неровности, легко наносится, при многолетней эксплуатации не теряет первоначальных свойств. Выдерживает влажную уборку.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	80-130 гр/м <sup>2</sup> в один слой, в зависимости от метода нанесения, а также от впитывающей способности и структуры окрашиваемой поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	32-48% в зависимости от базы
<b>Плотность</b>	1,2-1,34 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.

<b>Время высыхания при +23<sup>0</sup>С и относительной влажности 50%</b>	От пыли 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Матовый.
<b>Базис</b>	WA и C.
<b>Цвет</b>	Краску базы WA можно применять как таковую, так и колеровать в светлые оттенки близкие к эталону по каталогам Monicolor, NCS, RAL и др. Краску базы C применять только в колерованном виде. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета. Устойчива к воздействию УФ-излучения.
<b>Стойкость к мытью</b>	Высокая устойчивость к истиранию и воздействию воды, допускается частая влажная уборка.
<b>Хранение</b>	Краску хранить и транспортировать при температуре от +5 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С в плотно закрытой таре. Возможна транспортировка краски при отрицательных температурах до -40 <sup>0</sup> С (выдерживает 5 циклов заморозки). Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
<b>Тара</b>	3/2,7 л; 10/9 л

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Меловую побелку или известковую краску удалить полностью. Поверхность промыть мыльным раствором, затем чистой водой и тщательно просушить. Очищенные поверхности загрунтовать <b>грунтовкой ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ глубокого проникновения</b> или <b>краской ДекоТек ПРОФЕССИОНАЛ МОЮЩАЯСЯ</b> , разбавленной водой на 5-10%.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 <sup>0</sup> С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
<b>Окраска</b>	Краску перед применением тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5-10 %. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Время высыхания 1 слоя при температуре окружающей среды +18-23 <sup>0</sup> С и относительной влажности воздуха менее 80% - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество краски в одной емкости.
<b>Очистка инструментов</b>	Инструменты промыть водой сразу после применения.
<b>Меры предосторожности</b>	Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства.

