



DecoTech[®] ECO



«DecoTech ECO» Краска «ФАСАДНАЯ»

Тип Совершенно матовая водоразбавляемая щелочестойкая фасадная краска на основе акрилового сополимера.

Область применения Краска «DecoTech ECO» ФАСАДНАЯ предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минераловолокнистых плит и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски фасадов зданий, жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Обладает высокой атмосферостойкостью и обеспечивает надежную защиту фасада от внешних климатических воздействий. Имея высокую паропроницаемость, образует «дышащее» покрытие и придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	4 – 10 м ² /л в один слой в зависимости от шероховатости, пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток	Около 57%
Плотность	Около 1,5 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой на 5-10%.

Время высыхания при +23⁰С и относительной влажности 50%	Время высыхания от пыли – 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Блеск	Совершенно матовый
Цвет	Белый. Краску можно использовать как таковую, так и колеровать в светлые оттенки, близкие к эталонным по каталогам для каменных фасадов.
Стойкость к мытью	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износоустойчивостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами. Выдерживает влажную уборку.
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰С, ч, не менее	48 часов без изменений
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Выдерживает не более 5 циклов заморозки. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Наполнение	14 кг, 3 кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи, высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, а оставшуюся отшлифовать до матового состояния, пыль и грязь удалить. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Очищенные поверхности грунтовать грунтовкой глубокого проникновения «DecoTech ESO» или краской «DecoTech ESO» ФАСАДНАЯ , разбавленной водой до 10% от объема.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя с межслойной сушкой. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.